

**Technische Daten:**

Werkstoff:	Polyethylen niederer Dichte
Werkstoffeigenschaften:	physiologisch unbedenklich, entspricht der Empfehlung III des Bundesgesundheitsamtes
Härte:	48 Shore D $\pm$ 3
Temperaturbereich:	-15 °C bis +60 °C
Anwendungsbereiche:	Pneumatik, Mess- und Regeltechnik, Förderleitungen im Lebensmittelbereich
Einsatzbereiche:	Industrie, Lebensmittelindustrie
Zulassungen:	Lebensmittelzulassung nach FDA 21 CFR 177.120 c 2.1



Artikelnummer	Schlauch-Außen-Ø	Schlauch-Innen-Ø	Wandstärke
260314	6	4	1
min. Biegeradius	Farbe	max. zulässiger Betriebsdruck +20 °C	Rollenlänge
30	schwarz	10 bar	50 m